Fiche technique

SONIAN FLOORS – P6

Identification du produit selon la norme européenne NBN EN 13226

Type de produit :	Parquet rainuré-langueté en bois feuillu
L'espèce de bois :	Hêtre ***(fagus sylvatica)***
Origine du bois :	Forêt de Soignes (Drève des Enfants Noyés et Domaine de Jolimont)
Dimensions des éléments : (épaisseur x largeur x longueur en mm)	14 mm x 75 mm x 1020 mm
Qualité du bois :	B (voir tableau ci-dessous)
Mode de pose :	Pose collée ou pose clouée (voir notre Guide d'installation et d'entretien + la NIT N°272 du CSTC)

Dessin technique



Dimensions détaillées du produit – P5

Numéro de l'élément	Description	Inclus dans le produit	Dimension
1	Largeur du parement (b)	Oui	75 mm
2	Parement	Oui	
3	Pente de la joue supérieure (a)	Non	(0°)
4	Inclinaison	Non	-
5	Épaisseur de la joue supérieure (t_1)	Oui	5 mm
6	Épaisseur de la languette (t_3)	Oui	4 mm
7	Épaisseur de la partie sous la languette (t_4)	Oui	5 mm
8	Démaigrissement (b_3)	Non	-
9	Rainures de collage	Oui	
10	Profondeur de la rainure (b_1)	Oui	7 mm
11	Hauteur de la rainure (t_2)	Oui	4 mm
12	Épaisseur entre le parement et le contre-parement (t)	Oui	14 mm
13	Languette en bout	Oui	
14	Rainure de rive	Oui	
15	Rainure en bout	Oui	
16	Languette de rive	Oui	

Choix pour les parquets rainurés-languetés en hêtre (norme européenne NBN EN 13226)

Parement de l'élément			
	Classe		
Singularités	A - O	B - Δ	C - ▂
Aubier sain)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Noeuds : sains et adhérents pourris	Permis si : diamètre ≤ 2 mm diamètre ≤ 1 mm	Permis si : diamètre ≤ 10 mm diamètre ≤ 5 mm	Toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d'usure du parquet.
Gerces	Non permises	Permises jusqu'à 15 mm en longueur	
Entre-écorce	Non permises	Non permises	
Coup de foudre	Non permis	N Non permis	
Pente du fil	Permise, sans limite	Permise, sans limite	
Variation de la couleur	Légère variation permise, légères traces de discoloration naturelle permises	Permises	
Cœur rouge	Non permis	Permis	
Traces de baguettes	Non permises	Permises	
Rayons médullaires	Permis	Permis	
Altération biologique	Non permises	Non permises	Non permises, à l'exception du bleuissement et les piqûres noires.
Parties non visibles			
Toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d'usure du parquet.			

Note: La qualité de Sonian Floors correspond au Choix A à l'exception du critère "Coeur rouge" (permis dans notre produit).